



Eigenschaft	Norm	Einheit	Werte							
Dicke	EN 315	mm	3	4	5	6	8	10	12	16
Lagenzahl		n°	3	3	3	3	3	5	5	5
Rohgewicht m ⁻³	EN 323	kg • m ⁻³	420 ± 20							
Rohgewicht m ⁻²		kg • m ⁻²	1,3	1,7	2,1	2,5	3,4	4,2	5	6,3
Möglicher Radius		mm	42	45	55	60	80	150	180	300
Verleimung	EN 314-2		Classe 1							
Formaldehyd	EN 717-2		Classe E1							
Feuerwiderstand	EN 13501-1		NPD					D-s2,d0 - D _{FL} -s1		
Wärmeleitfähigkeit - λ	EN 12664	W • (m k) ⁻¹	0,12							